



GLUE DOWN
**VINYL
FLOOR**



914 mm x 152 mm

AROQ WOOD DESIGN

**EASY & FAST
RENOVATION**



PRODUCT SPECIFICATION

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

VALUE / ЗНАЧЕННЯ

Floor type	Тип підлоги	Dryback / Підлога на клей
Designs	Кількість декорів	6
Dimensions	Розміри	914 x 152 mm
Total thickness	Загальна товщина	2,5 mm
Wear layer thickness	Товщина верхнього шару	0,55 mm
Packaging	Упаковка	20 pcs (2,779 m ²) / 20 шт. (2,779 м ²)
Warranty (residential)	Гарантія (квартира)	20 years / 20 p.
Installation	Спосіб монтажу	Glue or Multiprotec LVT Fastlay / Клей або Multiprotec LVT Fastlay
CE	CE	EN 14041:2006
DoP	DoP	VFW25055/1
Customs tariff number	Митний код	39181090


TECHNICAL PARAMETERS

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

NORM / НОРМА

VALUE / ЗНАЧЕННЯ

Class of use RESIDENTIAL	Клас використання ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (передпокій, кухня, вітальня, їдальня)
Class of use COMMERCIAL	Клас використання ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ	EN 685 / EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (торгові центри, школи, офіси великої площі, зали)
Class of use INDUSTRIAL	Клас використання ПРОМИСЛОВІ БУДІВЛІ	EN 685 / EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (складські приміщення, майстерні)
Reaction to fire	Клас горючості	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Стабільність розмірів	EN ISO 23999	0,15% (norm ≤0,25%) / 0,15% (норма ≤0,25%)
Wear resistance	Стійкість до стирання	EN ISO 660-2	Group T / Група T
Residual indentation	Залишковий відступ	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (норма ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Опір поворотних коліщаток (тест стільця)	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Тип W 25000 циклів (відсутність пошкодження та відшарування верхнього шару)
Resistance to large ball	Ударна міцність (тест кулею)	EN 432-2	1800 mm
Locking strength	Міцність замків	ISO 24334	n/a / н/д
Slip resistance	Опір ковзання	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Антистатичні та електричні властивості	EN 1815	<2kV / <2кВ
Resistance to stain and chemicals	Стійкість до залямування та хімікатів	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / Індекс 0 (дуже добре)
Light fastness	Стійкість до УФ-променів	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Термостійкість	EN 12664	0,015 m ² k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Тепла підлога	EN 12524	yes (max 27°C) / Так (макс. 27°C)
IS - Impact sound improvement (glued down)	IS - Зменшення звукового впливу (Приклеєний до підлоги)	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB (+/- 2 dB)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Multiprotec LVT Fastlay)	IS - Зменшення звукового впливу (з підкладкою Multiprotec LVT Fastlay)	EN ISO 717-2	ΔLw = 15 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Викид формальдегіду	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Речовини, що викликають велике занепокоєння	EN 717-1	SVHC free
VOC	VOC		A+



EN 14041:2006
DOP: VFW25055/1

COLOR / КОЛІР

COLLECTION CODE / КОД ПРОДУКТУ

DA 103 - Bergen Oak	5905167798621
DA 112 - Bologna Oak	5905167798638
DA 107 - Pasadena Oak	5905167798645
DA 114 - Williamsburg Oak	5905167798652
DA 111 - Nevada Walnut	5905167798669
DA 124 - Camden Oak	5905167798676





GLUE DOWN
**VINYL
FLOOR**



610 mm x 305 mm

AROQ STONE DESIGN

EASY & FAST
RENOVATION



PRODUCT SPECIFICATION

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

VALUE / ЗНАЧЕННЯ

Floor type	Тип підлоги	Dryback / Підлога на клей
Designs	Кількість декорів	6
Dimensions	Розміри	610 x 305 mm
Total thickness	Загальна товщина	2,5 mm
Wear layer thickness	Товщина верхнього шару	0,55 mm
Packaging	Упаковка	20 pcs (3,721 m ²) / 20 шт. (3,721 м ²)
Warranty (residential)	Гарантія (квартира)	20 years / 20 p.
Installation	Спосіб монтажу	Glue or Multiprotec LVT Fastlay / Клей або Multiprotec LVT Fastlay
CE	CE	EN 14041:2006
DoP	DoP	VFW25055/1
Customs tariff number	Митний код	39181090


TECHNICAL PARAMETERS

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

NORM / НОРМА

VALUE / ЗНАЧЕННЯ

Class of use RESIDENTIAL	Клас використання ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (передпокій, кухня, вітальня, їдальня)
Class of use COMMERCIAL	Клас використання ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ	EN 685 / EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (торгові центри, школи, офіси великої площі, зали)
Class of use INDUSTRIAL	Клас використання ПРОМИСЛОВІ БУДІВЛІ	EN 685 / EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (складські приміщення, майстерні)
Reaction to fire	Клас горючості	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Стабільність розмірів	EN ISO 23999	0,15% (norm ≤0,25%) / 0,15% (норма ≤0,25%)
Wear resistance	Стійкість до стирання	EN ISO 660-2	Group T / Група T
Residual indentation	Залишковий відступ	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (група ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Опір поворотних коліщаток (тест стільця)	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Тип W 25000 циклів (відсутність пошкодження та відшарування верхнього шару)
Resistance to large ball	Ударна міцність (тест кулею)	EN 432-2	1800 mm
Locking strength	Міцність замків	ISO 24334	n/a / н/д
Slip resistance	Опір ковзання	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Антистатичні та електричні властивості	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Стійкість до залямування та хімікатів	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / Індекс 0 (дуже добре)
Light fastness	Стійкість до УФ-променів	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Термостійкість	EN 12664	0,015 m ² k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Тепла підлога	EN 12524	yes (max 27°C) / Так (макс. 27°C)
IS - Impact sound improvement (glued down)	IS - Зменшення звукового впливу (Приклеєний до підлоги)	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB (+/- 2 dB)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Multiprotec LVT Fastlay)	IS - Зменшення звукового впливу (з підкладкою Multiprotec LVT Fastlay)	EN ISO 717-2	ΔLw = 15 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Викид формальдегіду	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Речовини, що викликають велике занепокоєння	EN 717-1	SVHC free
VOC	VOC		A+



EN 14041:2006
DOP: VFW25055/1

COLOR / КОЛІР

COLLECTION CODE / KOD PRODUKTU

DA 118 - Soho Concrete	5905167798560
DA 119 - Toronto Concrete	5905167798584
DA 120 - Miami Concrete	5905167798591
DA 121 - Brooklyn Concrete	5905167798607
DA 122 - Broadway Concrete	5905167798614
DA 123 - Manhattan Concrete	5905167798577

